

VERNIS EXPRESS UHS ECAR XSPEED

OPTIMISATION DU WORFLOW POUR UN GAIN DE TEMPS ET D'ÉNERGIE GARANTIS.

DESCRIPTION

Vernis UHS développé pour vous faire gagner du temps et de l'argent !

En effet, avec sa rapidité de séchage air/air, votre véhicule pourra être prêt en 40min.

Flux de travail optimisé pour générer ainsi une baisse radicale des temps de cycle pour votre mise en peinture.

Finition ultra brillante et flexible.

Résistant à l'abrasion, aux UV et agents chimiques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

A appliquer directement sur la base mate à revernir, à l'eau ou solvantée, après environ 30 min de séchage.

Précaution : S'il s'agit d'une base à l'eau, bien attendre l'évaporation complète de l'eau avant d'appliquer le vernis. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre service client.


Il est recommandé d'utiliser un tampon d'essuyage.

MODE D'APPLICATION

Il est préconisé d'utiliser une buse 1.2mm. Application croisée espacée de 5 à 7min pour l'évaporation des solvants.

Il est également possible d'appliquer le diluant raccord ECAR anti-couleurs ET50 après l'utilisation de notre vernis ECAR EC5000.

L'application doit être réalisée dans les premières 30min une fois le mélange prêt. Bien refermer hermétiquement le vernis et le durcisseur après utilisation.




Rapport

2:1 avec durcisseur EH5000




Rapport de mélange

Dilution 0-5% avec ET800 ou ET810



Réglages pistolet

2-2.5 bar



Buse

1.2mm



Temps de séchage

40min à 20°C



Temps de séchage

Moyennes fréquences : 5min
10min à 60°C



Évaporation

5-7min entre chaque couches et
20min avant l'étuvage



Durée du mélange

30min



Épaisseur

2 couches
50-60 µm



Viscosité

18-20 sec
Diluant non nécessaire



Polissage

1h (dans n'importe quel cas :
20°C, IR moyennes fréquences,
60°C)



Température d'application

Appliquer entre 5 et 35°C

REMARQUES GÉNÉRALES

- VOC : Max : 420 g/l conforme à la norme Européenne 2004/42/CE IIB(D) (420) <420 g/l
- La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr