

MASTIC / DEBRASEL Alsì 12

À utiliser avec le durcisseur pour mastic Debrasel



DESCRIPTION

Ce produit est très dur et solide. Peut être appliqué sur toutes sortes de métaux et bois. Malgré la dureté du produit, sa composition écailleuse donne une grande souplesse au produit une fois appliqué. ALSi 12 résiste aux hydrocarbures (essence, diesel) et certains acides (d'une batterie).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le support doit être exempt de rouille. Nettoyer avec le dégraissant anti-silicone Ecar ET900. Les surfaces d'application doivent être exemptes de toute trace de graisse, huile, d'eau ou d'autres impuretés. **La surface doit être rugueuse et non lisse.**

PRÉPARATION

Mélanger complètement le contenu de la boîte pour obtenir un pâte homogène. Dose de durcisseur = 4 à 5 %.

MODE D'APPLICATION


Carrosseries automobiles : Remodelage des arêtes. Mise en forme des passages de roue, peut se reprendre au tas et au marteau (assez flexible). Pour finition des soudures d'ailes arrière, de baie de pare-brise. Garnissage important sur bas de caisse, longerons, sur portières et pavillon. Empêche de retirer les pièces, sur parties rouillées, remplace avantageusement la résine (voir dessin).

Carrosseries poids lourds : Généralement sur la cabine, sur le caisson / ridelle en aluminium et pour la finition du réservoir.


Industrie : Pour l'imperméabilisation d'un vérin rayé. Pour réparer une partie de filet sur pièce.

Aviation : Remise en ligne de l'aérodynamique du fuselage (derrière la partie des réacteurs).

Garages : fissures dans le carter, disquer la zone et chanfreiner dans la fissure. Peut être fixé et taraudé sur les culasses et le bloc moteur fissurés, les fuites dans les réservoirs de gaz, de carburant diesel ou d'eau.



Fissure



Chanfreiner



Apport de mastic

REMARQUES GÉNÉRALES

Stockage : Conserver dans les emballages bien fermés au sec et au froid, à l'écart de la flamme. Ne pas exposer au rayonnement solaire.

Traitement des déchets : seuls les pots vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

ATTENTION : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.