

## LAQUE BRILLANT DIRECT 2K - XL910

À UTILISER AVEC LE DILUANT ACRYLIQUE ET800 ET LE DURCISSEUR EH3000

### DESCRIPTION

Utilisation en réparation automobile et pour véhicule industriel des teintes opaques.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE


La laque brillant direct XL910 de la série Xline 280 de chez ECAR **doit être appliquée sur des surfaces apprêtées et dégraissées.**

### MODE D'APPLICATION

La laque brillant direct XL910 s'applique en 2 couches uniformes.

Évaporation d'environ 10 minutes à 20°C entre chaque couche.

**Ne pas revenir l'ensemble.**




#### Rapport de mélange

2:1 avec le durcisseur ECAR  
EH3000, EH3100 ou EH3200  
Dilution 20-25% avec le ET800  
ou ET810



#### Réglages pistolet

2 tours  
Pression : 2 - 2,5 bars



#### Buse

Gravité : 1,2 - 1,3 mm



#### Filtre

125 microns



#### Temps de séchage

24h à 20°C




#### Temps de séchage

40 min à 60°C



#### Évaporation

10 min à 20°C



#### Nombre de couches

2-3 couches avec 5-10min  
d'intervalle à 20°C



#### Durée du mélange

1,5h à 20°C



#### Épaisseur

40-50µ



#### Viscosité

19" ± 2" DIN/4



#### Ponçage orbitale

**A sec :**  
P600-P800 : Peinture existante  
P500-p600 : Apprêt

### REMARQUES GÉNÉRALES

**Respecter les proportions de diluant recommandées.**

**Nettoyage :** Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

**Attention :** Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | [www.peinture-ecar.fr](http://www.peinture-ecar.fr)