

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique



Code du produit : BCS

**Peinture de base
À base de solvant**

GAMME DE PRODUITS: Toute la gamme BCS

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- ✓ Peinture à base de solvant mono composant pour systèmes à deux couches.
- ✓ Formulée avec une forte pigmentation. Grande stabilité dans le temps sans sédimentation.
- ✓ Peuvent être mélangée entre elles pour créer de nouvelles nuances.
- ✓ Disponible en bouteilles en plastique de 150 ml avec distributeur et en canettes de 1 litre.

COULEURS DISPONIBLES : Couleurs spécifiques de Custom Creative.

- ✓ BCSS Basecoat Solvant Solide – 18 couleurs
- ✓ BCSM Basecoat Solvant Metallique – 11 couleurs
- ✓ BCSP Basecoat Solvant Nacré – 7 couleurs

APPLICATIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Personnalisation d'automobiles, motocyclettes, casques, etc.
- ✓ Permet de faire des travaux d'enrubannage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DENSITÉ	0,92 à 1.08 g/cc. Selon la couleur.
NBRE DE COMPOSANTS	Un
ADHÉRENCE	Adhérence sur le métal et le plastique.

DONNÉES TECHNIQUES D'UTILISATION

PRÉPARATIFS PRÉLIMINAIRES :

- ✓ Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussières, d'efflorescences, d'oxydes, de graisses, de cires, etc. L'utilisation du dégraissant D500, D610, D650 est recommandée.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- ✓ **Mélange** : Diluer le produit jusqu'à 1:1 par volume avec un réducteur de la gamme BC.
- ✓ **Système d'application** :
 - Pulvérisation** : Buse de 1,3 à 1,5 mm avec une pression comprise entre 1,8 et 2,0 bars.
 - Aérographe** : Ajuster la dilution en fonction du travail à effectuer et de la buse de peinture utilisée.
 - Pinceau et techniques similaires** : Réduire à la viscosité souhaitée.
 - Enrubannage** : Attendez que la peinture soit complètement sèche avant d'enrubanner.
- ✓ **Recommandations** : Pulvérisez 2 couches uniformes du mélange, avec un éventail uniforme et en chevauchant les coups 1/2. Attendez 10 à 15 minutes entre les couches pour faciliter l'évaporation des solvants..
- ✓ **Vernissage** : Une fois la teinte souhaitée atteinte, protégez avec un vernis à haute protection UV. Nous recommandons d'appliquer au moins deux couches. Attendez environ 60 minutes avant de vernir, pour assurer l'évaporation des solvants.

CONDITIONS D'APPLICATION : Le produit ne doit pas être appliqué lorsque des températures inférieures à +10°C ou une humidité relative supérieure à 80% sont prévues pendant l'application ou le séchage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique



Code du produit : BCS

Peinture de base
À base de solvant

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Utilisez tous les EPI de sécurité pendant l'utilisation. Consultez la fiche technique de sécurité sur le web, ou votre distributeur. Conservez à l'écart des enfants et des sources d'ignition.