

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique



Code du produit : FLS
Fluorure prêt à l'emploi
À base de solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- ✓ Peinture de type fluorescent à base de solvant ; elle émet une couleur plus intense que les bases normales.
- ✓ Formulée avec une forte pigmentation. Grande stabilité dans le temps sans sédimentation.
- ✓ Peuvent être mélangée entre elles pour créer de nouvelles nuances.
- ✓ Disponible en bouteilles en plastique de 150 ml avec distributeur et en canettes de 1 litre.

COULEURS DISPONIBLES : 11 couleurs spécifiques de Custom Creative.

APPLICATIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Personnalisation d'automobiles, motocyclettes, casques, etc.
- ✓ Permet de faire des travaux d'enrubannage.
- ✓ Tous les produits fluorescents se dégradent avec le temps en raison des rayons UV. La gamme Custom Creative, en raison de la haute qualité du pigment et de sa forte concentration, présente une résistance plus élevée que d'habitude. Toutefois, pour les extérieurs, il est nécessaire de recouvrir la peinture de vernis à haute protection contre les rayons UV, afin de prolonger la durabilité du produit autant que possible.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DENSITÉ	0,95 à 0,99 g/cc. Selon la couleur.
NBRE DE COMPOSANTS	Un
ADHÉRENCE	Adhérence sur le métal et le plastique.

DONNÉES TECHNIQUES D'UTILISATION

PRÉPARATIFS PRÉLIMINAIRES :

- ✓ Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussières, d'efflorescences, d'oxydes, de graisses, de cires, etc. L'utilisation du dégraissant D500, D610, D650 est recommandée.
- ✓ Appliquer sur une base blanche pour améliorer la luminosité.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- ✓ **Mélange** : Diluer le produit jusqu'à 2:1 par volume avec un réducteur de la gamme BC.
- ✓ **Système d'application** :
 - Pulvérisation** : Buse de 1,3 à 1,5 mm avec une pression comprise entre 1,8 et 2,0 bars.
 - Aérographe** : Ajuster la dilution en fonction du travail à effectuer et de la buse de peinture utilisée.
 - Pinceau et techniques similaires** : Réduire à la viscosité souhaitée.
 - Enrubannage** : Attendez que la peinture soit complètement sèche avant d'enrubanner.
- ✓ **Recommandations** : Pulvérisez 4 à 5 couches uniformes du mélange (bien qu'avec deux couches, vous pouvez atteindre une couverture avec moins de couches), avec un éventail uniforme et en chevauchant les coups 1/2. Attendez 15 à 20 minutes entre les couches pour faciliter l'évaporation des solvants. Si plus de 5 couches sont appliquées, il est recommandé de catalyser le mélange à 5% avec du H950 pour éviter les délaminages.
- ✓ **Vernissage** : Une fois la teinte souhaitée atteinte, protégez avec un vernis à haute protection UV. Nous recommandons d'appliquer au moins deux couches. Attendez environ 60 minutes avant de vernir, pour assurer l'évaporation des solvants.

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique



Code du produit : FLS
Fluorure prêt à l'emploi
À base de solvant

CONDITIONS D'APPLICATION : Le produit ne doit pas être appliqué lorsque des températures inférieures à +10°C ou une humidité relative supérieure à 80% sont prévues pendant l'application ou le séchage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Utilisez tous les EPI de sécurité pendant l'utilisation. Consultez la fiche technique de sécurité sur le web, ou votre distributeur. Conservez à l'écart des enfants et des sources d'ignition.