

FT PEINTURE ANTIROUILLE 2K


ECAR-735

DESCRIPTION

Peinture destinée à une utilisation professionnelle dans le domaine de la carrosserie automobile et industrielle. Finition haute brillance. Ne jaunit pas. Bonne résistance physico-chimique, bon comportement à l'extérieur et adhérence direct sur les surfaces les plus exigeants: acier, inox, galvanisé, aluminium, laiton, plastique (ABS, PUR, PC; MA, GRP, PVC), Céramique, Laques en poudre, coal coating. Résistance de 200 heures au test de Brouillard Salin appliqué directement sur acier dégraissé

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être libres de rouille, graisse ou saleté. Pour dégraisser, utilisez le dégraissant ECAR ET900. Pour augmenter les résistances anticorrosives, il est nécessaire d'appliquer en amont un apprêt époxy comme le ECAR EF500.

**Rapport**


2:1 vol. avec EH3000 ou EH3100

**Rapport de mélange**

Diluer à 30% avec ET800

**Réglages pistolet**

Pression d'appl. (Atm) : 4 bar

**Buse**


1,3-1,5mm

**Temps de séchage**

Séchage à l'air (20°C) :
Hors poussière : 15min
Sec au toucher : 2h
Sec à cœur : 48h
Sec à cœur : 15j

**Temps de séchage**

En cabine (60°C) : 1h

**Nombre de couches**

2 couches avec 10min d'intervalle

**Durée du mélange**

2h

**Épaisseur**

35 - 40 my

**Viscosité**

17"D/4

**Température d'application**

Température ambiante.

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (m2/Kg) : 8 - 10

Brillance : > 95 %

Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

LE-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr