

FT VERNIS ANTIROUILLE TOUS SUPPORT SATINÉ ECAR

RAPPORT DE MÉLANGE VERNIS SATINÉ : 3:1 AVEC DURCISSEUR EH3000 + 5-10% DE DILUANT ET800

DESCRIPTION


Vernis antirouille tous support satiné accroche directe sur l'acier inoxydable, tôle galvanisée, aluminium, alliage de zinc, laiton, fibre de verre, ABS, polyuréthane, nylon (PA*), polyuréthane (pur) utilisé pour vernissage industriel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparation surfaces en acier, aluminium et ses alliages, laiton et zinc :

Dégraisser avec diluant anti-silicone ET900 et opacifier avec du Scotch brite.

Excellente durabilité à l'intérieur et à l'extérieur.

**Rapport**


3:1 avec le durcisseur EH3000 ou EH3100

**Rapport de mélange**

Ajouter 5-10 % de diluant ECAR ET800

**Réglages pistolet**

Pression d'appl. (Atm) : 4

**Buse**

1.3 – 1.5mm

**Temps de séchage**

Séchage à l'air (20°C) :


- Hors poussière : 15 min
- Sec au toucher : 2h
- Sec en profondeur : 48h

**Temps de séchage**

Cabine : 1h à 60°C

**Évaporation**

10-15 min

**Nombre de couches**

2 avec intervalle de 10min, en couche fine

**Durée du mélange**


2h

**Épaisseur**

Épaisseur film sec : 40-50 my

**Viscosité**

Viscosité : 55"±5" D/6
Viscosité d'appl. (DIN4)
: 18"±1

**Température d'application**

Température ambiante.

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

**Stockage**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 2 du 2026-04-17



AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

Rendement théorique (m²/Kg) : 10-11

Brillance : 15±5

Dureté Koenig : 120±20

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Si utilisé à l'intérieur, il répond à la loi 2004/42/IIIB(e)(840)600

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr