

FT BOMBE DE PEINTURE ANTIROUILLE SAT.**LAQUE ACRYLIQUE 2K - MAT DIRECT ECAR-731****DESCRIPTION**

Laque à adhérence directe sur l'acier inoxydable, tôle galvanisée, aluminium, alliage de zinc, laiton, fibre de verre, ABS, polyuréthane, nylon (PA*), polyuréthane (pur) utilisé pour vernissage industriel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparation surfaces en acier, aluminium et ses alliages, laiton et zinc :

Dégraisser avec diluant anti-silicone ET900 ou ET950 et opacifier avec du Scotch brite.

Excellente durabilité à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour augmenter les résistances anticorrosives, il est nécessaire d'utiliser en amont un primer époxy mouillé sur mouillé.

MODE D'APPLICATION

- Retirer le capuchon arrière de l'aérosol de peinture.
- Tirer la goupille.
- Visser la goupille d'un tour complet (dans le sens des aiguilles d'une montre), afin de percer la capsule.
- Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes.
- Vous pouvez utiliser l'aérosol et appliquer la peinture !

ATTENTION : Durée de vie de l'aérosol une fois percuté : 24h

**Secouer la bombe**

Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes.


**Temps de séchage**

Séchage à l'air (20°C) :


- Hors poussière : 15 min
- Sec au toucher : 2h
- Sec en profondeur : 48h
- Sec à cœur : 15j

**Temps de séchage**

Cabine : 1h à 60°C

**Nombre de couches**

2 couches avec 10min d'intervalle

**Distance de pulvérisation**

15-20cm

**Température d'application**

Température ambiante.

**Déchets**

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

**Stockage**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 35°C.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (m2/l) : 1-2m²

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

Brillance 60°-60° : 15±5

Dureté Koenig : 120±20

Recouvrabilité : 18h

Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 6 mois après sa fabrication et sans avoir été percuté. Au delà consulter notre département technique.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Si utilisé à l'intérieur, il répond à la loi 2004/42/IIB(e)(840)600

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr