

VERNIS SPÉCIAL JANTES ECAR EC6000

VERNIS À MÉLANGER 2 : 1 AVEC LE DURCISSEUR EH3000. IL NE FAUT PAS LE DILUER.

DESCRIPTION


- Vernis brillant transparent bicomposants (2K) spécialement conçu pour vos jantes.
- Excellente adhérence, le vernis ECAR EC6000 est très dur. Il a donc une forte résistance aux rayures.
- Composé d'un additif Anti UV qui lui permet de conserver sa brillance et sa clarté.

APPLICATION DU VERNIS

20min à 40min après l'application de la peinture.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Dégraisser la surface avec le dégraissant ECAR ET900.
- Le vernis EC6000 s'applique sur une base mate (solvantée ou hydro), 20 à 30 minutes après désolvatation.
- Lors d'une application sur base hydro, il est important d'attendre l'évaporation totale de l'eau avant application du vernis entre les couches.
- Pour la restauration de vos jantes nous vous recommandons d'utiliser la gamme ECAR (apprêt, peinture, vernis) afin d'éviter tout risque d'incompatibilité.
- Le vernis ECAR EC6000 permet une protection maximum contre l'eau, les gravillons, les chocs etc.
- Ne pas appliquer trop de couches ou d'épaisseur pour éviter un décollement ou une peau d'orange.




Rapport de mélange

2:1 avec durcisseur ECAR
EH3000, EH3100 ou EH3200.
Ne pas diluer.



Réglages pistolet

2/3 bar



Buse

1.3mm à 1.5mm



Temps de séchage

24h à 20°C




Temps de séchage

1h à 60°C



Évaporation

10min



Nombre de couches

2 couches. 10min entre chaque
couche.



Durée du mélange

2h à 20°C



Épaisseur

35-45my



Viscosité

15-17s / 20°C



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides
doivent être portés au recyclage.
Les contenants non vides
doivent être apportés dans un
centre de collecte spécifique.

REMARQUES GÉNÉRALES

La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation. Les pièces doivent être bien ventilées.

Réservé à un usage professionnel.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr