

VERNIS EC3000

VERNIS PROFESSIONNEL AVEC DURCISSEUR INTÉGRÉ PERMETTANT UNE RÉSISTANCE AUX UV, HYDROCARBURES, AGENTS CHIMIQUES.

DESCRIPTION

Le vernis ECAR EC3000 en bombe à deux composants est un aérosol de vernis haut de gamme très brillant, **double compartimenté** :

- d'un coté le vernis
- de l'autre le durcisseur

Le **durcisseur** polyuréthane, intégré dans l'aérosol, est à **mélanger avant l'application** du vernis (voir **notice** disponible sur la fiche produit ou le mode d'emploi sur l'aérosol).

Grâce à son durcisseur, vous obtenez les **mêmes propriétés** qu'un vernis applicable au **pistolet** : brillance très élevée, résistance contre les UV, les hydrocarbures.

Produit réservé à un usage professionnel.

ÉTAPES

- Retirer le capuchon arrière de la bombe de vernis
- Tirer la goupille
- Visser la goupille d'un tour complet afin de percer la capsule
- Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes
- Vous pouvez utiliser l'aérosol et vernir votre peinture

À SAVOIR

- Afin que le vernis donne un rendu le plus brillant possible, il est important d'avoir des couches assez importantes (1,5 - 2 couches). Si les couches sont trop fines, vous obtiendrez un rendu plus satiné que brillant. Attention à ne pas appliquer trop de couches pour éviter de générer des aspérités.
- En plus d'être utilisé sur la carrosserie des véhicules, ce vernis professionnel peut également servir à la rénovation de vos phares.



Secouer la bombe

Bien secouer pendant 2 minutes une fois le durcisseur percuté.



Temps de séchage

3h à 20°C
30min à 60°C
Séchage à cœur : 2-3 semaines à 20°C




Temps de séchage

12-15min en séchage infrarouge




Évaporation

5-10min



Nombre de couches

1,5 - 2 couches



Distance de pulvérisation

10 à 15cm



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un



Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

centre de collecte spécifique.

irritation des voies respiratoires,
de la peau et des yeux. Pour un
usage professionnel
uniquement.



Stockage

2 ans à 20°C. A stocker sous
couvert en lieu frais et ventilé en
évitant l'exposition à la lumière
solaire.

REMARQUE GÉNÉRALE

Une fois le durcisseur mélangé au vernis brillant EC3000, la durée de vie de l'aérosol est de 24h à 48h (suivant température et stockage).

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr