

BOMBE DE STRUCTURANT NOIR ECAR ES430

BOMBE DE STRUCTURANT POUR L'APPLICATION SUR SUPPORTS PLASTIQUES DE VÉHICULE.

DESCRIPTION

La bombe de Structurant ECAR ES430 en 400ml permet de reproduire des structures sur des plastiques ou des pièces endommagées.

- Extérieur de la voiture : pare-chocs, rétroviseurs, profilés de bas de caisse, cadre de portière, pièces de tuning.
- Intérieur de la voiture : tableau de bord, habillage de porte, console centrale, habillage du coffre.

Ce structurant en aérosol est idéal pour la réparation de petites surfaces et pour toutes les pièces automobiles en plastique.

CARACTÉRISTIQUES

Ce structurant plastique noir permet la reproduction structurelle de plastiques et de pièces en plastique endommagées. Grâce à son conditionnement en aérosol, l'application est très facile et vous offre un gain de temps adapté pour les pièces automobiles en plastique telles que les cadres de portière, les pièces de tuning, les pare-chocs, les profilés de bas de caisse et en intérieur, les tableaux de bord, la console centrale, l'habillage de porte et de coffre...

APPLICATION

- Nettoyer soigneusement la surface avec le nettoyant plastique antistatique ECAR ES150 qui conviendra également pour les vinyles et cuir
- L'endroit à réparer doit être exempt de graisse, de poussière et sec
- Secouer la bombe énergiquement pendant 2 min.

Faire un essai

La densité de structure et l'effet sont définis par le nombre de passages et la distance de pulvérisation

- Appliquer en plusieurs couches fines jusqu'à obtenir l'effet structure souhaité

Recouvrable après env. 15 à 20 minutes de séchage à l'air (20°C)

Ce structurant doit impérativement être recouvert.

Utilisation par un professionnel uniquement



Secouer la bombe

2 min



Temps de séchage

à 20°C, humidité relative de 50%


Hors poussière : après env. 10 min

Sec au toucher : après env. 30 min




Évaporation

2-3 min



Nombre de couches

Plusieurs fines couches.
Recouvrable après env. 15 à 20 min de séchage à l'air (20°C)



Distance de pulvérisation

Dépend de l'effet escompté.



Température d'application

Température ambiante.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

**Déchets**

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.

**Stockage**

10 ans pour un stockage conforme (±10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique : en fonction de l'état et de la couleur du support, 400 ml couvrent env. 1,0 à 1,5 m²

Résistance thermique : jusqu'à 80°C

Emballage/contenance : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Teneur en COV : 244,1 g

Base du liant : copolymère de vinyle

Odeur : odeur de solvant

Brillance : en angle de mesure 60° selon DIN 67530 > 15 GE

Respect de l'environnement : Ce produit est 100% exempt de métaux lourds et utilise un propulseur garantis sans HCFC. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Étiquetage réglementaire : Ce produit respecte les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de couche appliquée.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr