

FT BOMBE DE PEINTURE BRILLANT DIRECT

ECAR-815

DESCRIPTION

Peinture polyacrylique de haute qualité pour la mise en peinture de biens d'équipement, machine agricole et travaux publics, etc.

Grand pouvoir couvrant, séchage rapide, haute brillance, flexibilité et résistance aux intempéries.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La peinture brillant direct ECAR-815 doit être appliquée sur des surfaces apprêtées et dégraissées.

MODE D'APPLICATION

La peinture brillant direct ECAR-815 s'applique en 2 couches uniformes.

Avant séchage complet, les pièces ne doivent pas être manipulées ni exposées aux hydrocarbures.

Ne pas revernir l'ensemble.



Secouer la bombe

2 min




Temps de séchage

Hors poussière : 20min
Sec au toucher : 45min
Sec en profondeur : 12-16h
Sec à cœur : mini. 15 j




Temps de séchage

60min à 60°C



Nombre de couches

1 ou 2 croisées avec 10min
d'intervalle entre les couches.



Distance de pulvérisation

15-20 cm



Ponçage orbitale

À sec :
P600-P800 : Peinture existante
P500-P600 : Apprêt



Ponçage

À sec :
P500-600 : Peinture existante
P400-P500 : Apprêt



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25°C.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique : 1-2 m²

Gloss : 100%

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr