

VERNIS POUR PEINTURE CHROME ECAR

DESCRIPTION

Vernis spécialement conçu pour vernir la peinture chrome ECAR.

Ce vernis s'utilise avec le durcisseur pour vernis chrome ECAR uniquement.

APPLICATION

Il est possible de vernir la peinture chrome afin de la rendre plus résistante. Il faut pour cela utiliser le vernis spécial peinture chrome ECAR.

L'application d'un vernis est également conseillée afin de ne pas abîmer la peinture chrome. En effet, un excès de sébum ou de produits de nettoyage sur la peinture pourrait l'endommager.

L'application du vernis sur la peinture effet Chrome est à faire minutieusement en suivant scrupuleusement les étapes et conseils de cette fiche technique ou de l'équipe Peinturevoiture.

Lorsque ce vernis est correctement appliqué, en ayant donc suivi toutes les instructions telles que le respect de l'épaisseur de couches, le temps de séchage etc, celui-ci n'altérera quasiment pas l'effet miroir de la peinture Chrome Ecar.

L'application du vernis est similaire à celle de la peinture chrome. Nous vous conseillons de l'appliquer en 2 couches très fines avec une buse de pistolet comprise en 0,8mm et 1,1mm

Une fois appliqué, le vernis doit être séché 30min à 60°C.

Revernir pour encore plus de protection (optionnel)

Ca y est, votre pièce est chromée et vernie ?

Sachez que vous pouvez alors la revernir avec n'importe quel vernis automobile commercialisé sur Peinture Voiture. Pour cela, il faudra d'abord re-poncer légèrement le vernis pour peinture chrome afin de casser le brillant et d'obtenir une bonne accroche.


Vous pouvez ensuite appliquer votre vernis, comme par exemple le vernis ECAR EC3000 anti-rayures. Cela vous permettra alors d'obtenir une protection à toute épreuve contre les conditions climatiques, les hydrocarbures etc.



Rapport de mélange

Rapport de mélange (en poids)
pour 100gr de vernis :

- Vernis : 100 gr
- Durcisseur : 20 gr
- Diluant ET800 : 30 gr



Buse

0,8mm et 1,1mm



Temps de séchage

30min à 60°C



Nombre de couches

2 couches très fines



Épaisseur

Épaisseur film sec : 30-40
microns



Viscosité

40"/+/- 3" DIN4



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides
doivent être portés au recyclage.
Les contenants non vides
doivent être apportés dans un



Protections

L'utilisation de protection est
recommandée pour appliquer le
produit.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

centre de collecte spécifique.



Stockage

A stocker 18 mois à partir de la date de fabrication, sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Gloss (60° sur fond noir) : > 90

La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr