

APPRÊT EXTRA RAPIDE ECAR EF420

DESCRIPTION

Apprêt acrylique le plus rapide de sa gamme. Avec les peintures double couche et un vernis rapide vous pourrez effectuer vos travaux de réparation en moins d'une heure.

Base à haut pouvoir couvrant de remplissage directement applicable après cataphorèse, y compris sans ponçage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Rapidité
- Réduction de la consommation d'énergie thermique et des coûts de réparation
- Bon pouvoir isolant et de remplissage de 100 à 200 microns
- Excellente adhérence sur les supports en aluminium, les tôles galvanisées, l'ABS, le PP (après surfaçage à la flamme)
- Bon pouvoir anticorrosion. Protection du support en cas de tôle dénudée après ponçage
- Brillance et stabilité verticale optimales
- Flexibilité des délais de revêtement, de 20-30 min jusqu'à 15 jours (20°C) après application avec peinture à l'eau ou à base de solvant
- Couleurs : blanc, gris et noir

GUIDE DE L'UTILISATEUR


1. Dès que le support est préparé, catalyser l'apprêt puis l'appliquer immédiatement.
2. En fonction de l'état du support et de sa préparation, entre deux et quatre couches sont nécessaires. Les temps de séchage réduits et l'aspect esthétique optimal ne dépendent pas du nombre de couches.
3. L'évaporation jusqu'à opacification complète est uniquement nécessaire pour la première couche. Les couches suivantes sont appliquées sans évaporation.

**Rapport de mélange**

1:1

**Réglages pistolet**

2 Tours
Pression de l'air : 1,8 - 2,2 bar
(HVLP / LVLP - RP)

**Buse**

1,4mm - 1,6 mm

**Temps de séchage**

Hors poussière : 5min
Séchage complet (20°C) : 20 min
Séchage cabine (60°C) : 5min

**Temps de séchage**

Déconseillé

**Évaporation**

1ère couche à 5min et pas d'intervalle pour les suivantes

**Nombre de couches**

2-4 couches

**Durée du mélange**

20min

**Épaisseur**

Épaisseur du film sec : 50µ

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 09/26/22



AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT



Viscosité

17sec +/- 1sec DIN/4



Ponçage orbitale

P360-P400



Ponçage

P400-P500

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (RFU) : 450 m²/kg x 1μ

Recouvrable : après 20min et jusqu'à 15 jours

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr