

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®
2K Apprêt DTM 250 ml
Art. Nr. 684260



Informations produit

Description / utilisation

L'apprêt DTM 2K pour une excellente adhésion au métal et certain plastique (voir fiche technique) peut-être ponçer ou mouillé sur mouillé.

Propriétés

- Très bonne adhésion et protège contre la corrosion
- Sèche rapidement
- Application mouillé sur mouillé
- Peut-être utiliser sous les mastics de remplissage
- Peut-être recouvert d'une peinture aqueuse ou solvant

Composition

Résine 2K acrylique
Durcisseur: Isocyanate Aliphatique

Coloris

Gris Clair

Taux de COV (UE)

607 g/l

Supports

Acier (nettoyé et poncé)

Acier galvanisé (galvanisé à chaud, feuillard galvanisé et électro-galvanisé, nettoyé et poncé)
Aluminium, aluminium doux (nettoyé et poncé)

Tous les plastiques conventionnels sans agent de séparation, plastiques renforcés de fibres (nettoyés et poncés)

Surfaces de polyester (nettoyés et poncés).

Peinture par immersion cathodique
(nettoyés et poncés).

Peinture industrielle ou ancienne
(nettoyée et poncée)

La partie abîmée doit être exempte de traces de graisse, de poussières, sèche et complètement décapée.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Positionner le percuteur




Retirer le percuteur rouge du capuchon. Tourner l'aérosol à 180° et placer le percuteur sur la tige si-tuée à la base de l'aérosol.

Déclencher




Placer l'aérosol muni du capuchon sur un support fixe, tête en haut. Appuyer à fond avec la main sur le percuteur rouge.

Secouer




Après le déclenchement, bien agiter l'aérosol à nouveau durant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Variator




Régler le diffuseur en fonction de la taille de la partie abîmée et de son emplacement.

Test produit




Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation




15 cm - 20 cm

Application




2 - 3 application chacun env. 15 µm.

Désolvatation




Temps de séchage env. 5 - 10 minutes entre l'application des couches. (jusqu'à l'aspect mat)

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Pouvoir couvrant



env. 0,5 m² à 50 µm
Épaisseur de film sec

Séchage




Hors poussières TG1: 17 minutes
Sec au toucher TG3 : 1,5 heures
Ponçage possible: 18 h à 20° C, 50 minutes à 60° C
Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.



IR: 2 min.
Lire le mode d'emploi de l'appareil


Recouvrable

Recouvrable avec une peinture de finition solvantée et hydro du commerce, 1K et 2K. Peut être retravaillé avec le mastic à injecter au polyester 2K.



Ponçage à l'eau avec du P 600 - P 800
Ponçage à sec avec du P 600 - P 1000


Durée de vie en pot



Env. 8 heures à une température ambiante de 20 °C et en présence d'une humidité relative de l'air de 40 à 50 %. La durée de vie en pot dépend de la température ambiante. Des températures plus élevées impliquent une durée de vie en pot plus

courte et des températures plus basses impliquent une durée plus longue. Ne pas utiliser à des températures inférieures à la température ambiante.

Après usage



Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.


Conditions de stockage

Remarques importantes



Ne plus soumettre l'aérosol à des contraintes mécaniques.

Stabilité au stockage



36 mois (catalyse non déclenchée)
La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.
Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.