


PEINTURE MONOCOMPOSANTE

CETTE PEINTURE NE NÉCESSITE PAS D'ÊTRE VERNIE.

DESCRIPTION

La peinture brillante à séchage rapide ECAR-614 est utilisée pour la mise en peinture de structures de moyennes dimensions telles que les outils pour l'agriculture, les machines pour le bâtiment, les machineries pour la mécanique, les cabines de camions etc.

Cette peinture monocomposante s'applique sur notre apprêt multifonction ECAR EF400.




Rapport

	Pistolet Peinture	Pinceau ou Airless
Dilution (volume)	30% avec ET800	5-10% avec ET800



Réglages pistolet

Pression d'application (Atm) : 3,5 - 4,0




Buse

Ø 1,5 - 1,7mm



Temps de séchage

Séchage à l'air (20°C)	Pistolet peinture	Pinceau ou Airless
Hors poussière	15min	20min
Sec au toucher	40min	60min
Sec en profondeur	48h	60h




Nombre de couches

	Pistolet Peinture	Pinceau ou Airless
Nb de couches	2 croisées	2
Intervalle entre les couches	10min	20min



Épaisseur

	Pistolet peinture	Pinceau ou Airless
Film sec	50-60 my	60my



Viscosité

	Pistolet peinture	Pinceau ou Airless
Viscosité d'appl. (DIN 4)	20 sec	>100 sec



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C, sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRÉALES

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 2 du 2022-10-04



AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

- **Rendement théorique (m²/Kg) :**

Pistolet peinture : 8-10

Pinceau ou Airless : 10-11

- **Gloss : 100%**

- **Législation de référence :**

Pistolet peinture : 1999/13/CE et DGLS 152/2006

Pinceau ou Airless : 2004/42/IIA (i) (500) 500

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr